



MULTIDECOR SKIN

Tehničke kvalitete

MULTIDECOR SKIN je mat ekološka dekoracija sa efektom materijala profinjenog na dodir kojim se stvaraju zidni efekti u pokretu poznatim pod nazivom svijetli tamno. Osjetljiv i jedinstven na dodir istovremeno elegantan. MULTIDECOR SKIN je ekološki proizvod, parapropustan, dobre perivost i otpornosti na trljanje. Jednostavanog i brzog nanošenja omogućuje višestruke tehnike primjene u širokom spektru nijansi. Odgovara normi CAM (minimalni interijerski kriteriji) sa certifikatom III nivo EPG i klasom ispuštanja „A+“ (Odlukom Službenog lista Francuske od 19.04.2011) .Proizvod je bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Dekoracija zidova i namještaja, drvenih, metalnih i plastičnih površina, u unutarnjem uređenju.

Priprema površine

Prije nanošenja dekoracije, treba pripremiti površinu na način;

-Gletane površine; izgletati i izolirati eventualne nečistoće od masti ili nikotina koristeći impregnaciju CRILUX ili NEOFIX. -Drvo; pokrpati, prebrusiti i izolirati sa impregnacijom FUNDGRAP ili FLEXIGRAP

-Plastični laminati, aluminij, metali i druge kompaktne površine ; odmastiti i nanijeti impregnaciju FLEXIGRAP

Način nanošenja

_Na pripremljenu podlogu nanijeti dvije ruke ULTRASATENA razrijeđenog 20-25% vode u istom tonu kao MULTIDECOR SKIN Može se primjeniti svijetlija ili tamnija podloga ovisno o željenom kontrastu

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu .
Pokrivnost	5 - 8 m2 /lt ovisno o tipu dekoracije.
Alat i ovisno o vrsti dekoracije.	<u>Camoscio</u> ;Gleter art. 113 <u>Lamiera</u> ; Gleter <u>Filato</u> ; Kist <u>Flandra</u> ; Tampon art. 133 <u>Canvas</u> ; Kist + Gleter <u>Canapa</u> ; Kist + Morska spužva art. 115 <u>Pergamena</u> ; Kist + folija art. A12 <u>Corten</u> ; Kist <u>Cemento</u> ; Gleter + Imitacija drva art. 109
Impregnacija	NEOFIX, CRILUX, FLEXIGRAF
Podloga	MULTIFUND ili ULTRASATEN
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 - 3 sata (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehnike nanošenja proizvoda

Camoscio - nanijeti nerazrijeđen Multidecor Skin, inox gleterom srednje veličine u nepravilnim pokretima preko cijele površine. Kada počne sušiti, proći sa gleterom u svim smjerovima, stvarajući željeni šareni efekt.

Pokrivnost 6-7 m2/lt.

Lamiera – nanijeti nerazrijeđen Multidecor Skin, inox gleterom okomitim potezima (gore-dolje) preko cijele površine. Kada počne sušiti, proći sa gleterom u istim okomitim smjerovima kako bi se razvukao materijal i stvorile pruge.

Pokrivnost 6-7 m2/lt.

Filato – nanijeti kistom-četkom Multidecor Skin, razrijeđen 10% sa mlakom vodom, u željenom smjeru. Napraviti završni potez u istom smjeru suhoim kistom-četkom. Raditi max 50cm odjednom zbog sušenja.

Pokrivnost 6-8 m2/lt.

Fiandra – Nanijeti kistom nerazrijeđeni Multidecor Skin u jednom smjeru(lijevo-desno), odmah proći sa tamponom MilleRighe stvarajući dublje tragove. Raditi max 50cm odjednom zbog sušenja. Nakon sušenja nanijeti drugu ruku na isti način ali u suprotnom smjeru(gore-dolje).

Pokrivnost 5-6 m2/lt.

Canvas – pripremiti kvadrate željene veličine od tankoslojne plastične mrežice. Nanijeti kistom Multidecor Skin, nerazrijeđen, na dio zida veličine stvorenih mrežnih kvadrata. Namjestiti mrežicu preko nanesenog materijala, i ponovo nanijeti Multidecor Skin inox gleterom nakon čega se uklanja mrežica. Spojevi mrežice su sastavi dio dekora.

Pokrivnost 5-6 m2/lt.

Canapa – nanijeti kistom nerazrijeđeni Multidecor Skin, počevši od kuta zida i nastavljajući dijagonalnim potezima kista. Odmah nježno preći preko površine grubom stranom spužvaste rukavice(art.115), tako da se naprave dijagonalne pruge duž cijelog zida. Prije nego se osuši, napraviti nove kratke pruge križanjem smjera.

Pokrivnost 6-8 m2/lt.

Pergamena – nanijeti kistom nerazrijeđeni Multidecor Skin, na površinu od cca 80x80 cm. Raširiti list plastične Pellicole (art.A12) koji je već zgužvan, lagano pritisnuti list na površinu i pomicati ga lagano koristeći dlanove. Nastaviti sa radom raspoređujući listove na nepravilan način kako bi se izbjegli spojevi. Idealno vrijeme za skidanje listova je između 30 min i 1 sata, ovisno o temperaturi.

Pokrivnost 3-4 m2/lt.

Corten – kao podlogu nanijeti valjkom Ultrasaten mat u tonu B 715. Nakon sušenja nanijeti kistom u okomitim smjerovima, nerazrijeđen Multidecor Skin u tonovima N 918, N 1218 i N 1308. Odmah sa inox gleterom proći u okomitom smjeru po površini da se nijanse pomiješaju.

Pokrivnost 6-7 m2/lt.

Cemento - nanijeti inox gleterom nerazrijeđeni Multidecor Skin u željenom smjeru (okomito ili vodoravno). Odmah proći po površini sa alatom Attrezzo (art.109) kako bi stvorili godove. Ponovo lagano proći sa gleterom da se malo zagladi površina. Preporučljivo je ne raditi odjednom više od 50 cm širine.

Pokrivnost 6-7 m2/lt.