

# OTTOCENTO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

## Nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu ili 50% vode ovisno o željenom efektu.
Pokrivnost	7- 8 m <sup>2</sup> /lt
Alat	Špatola ili gleter inox, valjak, tampon,
Impregnacija	NEOFIX ili CRILUX
Podloga	SUPERCOLOR
Zaštita	WATINS LUX ili IGROLUX
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 -1,30 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

## Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Smole u vodenoj otopini, anorganski i organski pigmenti i specijalni metalizirani dodaci.
Specifična težina	1,08 kg/lt +/-3%
pH	6,5 – 7,5
Viskozitet	14.000 – 18.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost Sd	0,24 m (max. dozvoljeno 2m, Din 52615)
Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE	Početno stanje: A/I; VOC 30 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 300 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 200 gr/l.
Boje	Ton karta
Pakiranje	Litara 1 – 5

## **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao oovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijedivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije.

Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje.

Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljuju u kontejner prema

nacionalnim propisima.

{tab=način nanošenja}

## **Priprema površine**

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. U slučaju prašnjavih i mrvljivih površina savjetuje se nanošenje jedne ruke impregnacije NEOFIX ili CRILUX. Ukoliko su površine nepravilne treba ih izgletati sa STUCCO IN PASTA PER RASATURA..

## **Način nanošenja**

Pripremiti podlogu tako da se nanese valjkom srednje dlake jedna ili dvije ruke SUPERCOLORA iz ton karte, razrijedjenog sa 40% vode. Nakon 4-6 sati sušenja nastaviti nanošenjem OTTOCENTO ANTICO VELUTO ovisno o željenom efektu.

*Efekt ANTICO* – Nanijeti OTTOCENTO inox gleterom, nepravilnim pokretima po čitavoj površini. Prije sušenja preći lagano gleterom po površini u raznim pravcima stvarajući dvotonski efekt. Nema problema sa spojevima.

*Efekt IMPERIALE/DAMASCO* – Nanijeti valjkom kratke dlake dvije ruke OTTOCENTO ANTICO VELUTO razrijedjen sa 50% vode u razmaku 6 - 8 sati jedna od druge. Nakon sušenja završiti sa dekoracijom IMPERIALE tamponirajući površinu tampon širokih vrhova ili efekt DAMASCO tamponirajući površinu sa morskom spužvom, koristeći u oba slučaja istu boju Supercolora u tonu kao podloga razrijedjenog sa 70-80% vode.

*Efekt TAPPEZZERIE* – Nanijeti valjkom kratke dlake dvije ruke OTTOCENTO razrijedjen sa 50% vode u razmaku 6-8 sati jedna od druge. U momentu sušenja nanijeti gumenim valjkom u traženom dezenu isti ton Supercolora kao podloga razrijedjen sa 70-80% vode.

## **Završni premazi / zaštite**

Da bi proizvod bio vodoodbojan i periv, nakon sušenja nanijeti specijalni zaštitni lak WATINS LUX ili IGROLUX.

## **Zaključak**

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nanijeti akrilnu impregnaciju NEOFIX ili CRILUX i pričekati na sušenje.

Pripremiti podlogu tako da se nanese valjkom srednje dlake jedna ili dvije ruke SUPERCOLORA iz ton karte, razrijedjenog sa 40% vode. Nakon 4-6 sati sušenja nastaviti nanošenjem OTTOCENTO ANTICO VELUTO ovisno o željenom efektu.

*Efekt ANTICO* – Nanijeti OTTOCENTO inox gleterom, nepravilnim pokretima po čitavoj površini. Prije sušenja preći lagano gleterom po površini u raznim pravcima stvarajući dvotonski efekt. Nema problema sa spojevima.

*Efekt IMPERIALE/DAMASCO* – Nanijeti valjkom kratke dlake dvije ruke OTTOCENTO ANTICO VELUTO razrijedjen sa 50% vode u razmaku 6 - 8 sati jedna od druge. Nakon sušenja završiti sa dekoracijom IMPERIALE tamponirajući površinu tampon širokih vrhova ili efekt DAMASCO tamponirajući površinu sa morskom spužvom, koristeći u oba slučaja istu boju Supercolora u tonu kao podloga razrijedjenog sa 70-80% vode.

*Efekt TAPPEZZERIE* – Nanijeti valjkom kratke dlake dvije ruke OTTOCENTO razrijedjen sa 50% vode u razmaku 6-8 sati jedna od druge. U momentu sušenja nanijeti gumenim valjkom u traženom dezenu isti ton Supercolora kao podloga razrijedjen sa 70-80% vode.