

## **DECORSIL PRIMER – tehničke karakteristike**

### **Nanošenje**

Razrijedivanje	Spreman za upotrebu, maksimalno 10%.
Pokrivnost	6-8 m <sup>2</sup> / lt u jednoj ruci ovisno o stanju površine.
Alat	Kist ili valjak.
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	12 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

### **Tehničke karakteristike; proizvod**

Sastav	Silosan smole u vodenoj otopini sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1 kg/l +/-3%
pH	7 - 8
Viskozitet	50 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20okr./min. na 25°)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Upijanje vode W 24	0,01 kg/m <sup>2</sup> Din 52617 (limit max 0,5 kg/m <sup>2</sup> )
Parapropusnost (Sd)	0,05 mm(max. dozvoljena granica 2m Din 52615)
Boja	Bezbojna
Pakiranje	Litara 1- 4 - 10

## **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao oovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije.

Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje.

Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

## **Priprema površine**

Nove površine moraju biti stabilne i suhe. Nove žbuke moraju odležati minimalno 30 dana. Očistiti površinu od prašine skidajući dijelove u odvajanju, a posebno kod restauratorskih radova otkloniti infiltraciju vode.

## **Način nanošenja**

Pričekati da površina bude kompletno suha prije nanošenja jedne ruke siloksan impregnacije DECORSIL PRIMER kistom ili valjkom. Ponoviti operaciju u slučaju velike prisutnosti soli. Pričekati cca 12 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

## **Završni premazi**

Završni proizvodi linije IAP za unutarnje uređenje.

## **Zaključak**

Očistiti površinu od prašine skidajući dijelove u odvajanju, a posebno kod restauratorskih radova otkloniti infiltraciju vode. Pričekati da površina bude kompletno suha prije nanošenja jedne ruke siloksan impregnacije DECORSIL PRIMER.