

## IL PRIMER – tehničke karakteristike

### Nanošenje

Razrijeđivanje	50% mlake vode za površine niske upojnosti 75% mlake vode za površine normalne upojnosti 100% mlake vode za površine visoke upojnosti.
Pokrivnost	15 - 20 m <sup>2</sup> / lt u jednoj ruci ovisno o stanju površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm).
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10 - 12 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Vrijeme sušenja za bojanje	6 - 8 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,35 kg/l +/-3%
pH	8,5 - 9
Viskozitet	17.000 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20okr./min. na 25°)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE	Početno stanje: A/I; VOC 8 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 50 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 30 gr/l.
Boja	Bijela

Pakiranje	Litara 1- 2,5 - 4 - 14

### **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

### **Priprema površine**

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe.

### **Način nanošenja**

Razrijediti IL PRIMER između 50-100% ovisno o stanju površine i zatim ga nanijeti valjkom, kistom ili špricom. Pričekati 6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

### **Završni premazi/zaštite**

KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, MADREPERLATO, COCCIO ANTICO I CEMENTO TE STUCCO PER RASATURA (ZIDNA GLET MASA).

### **Zaključak**

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe. Nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije IL PRIMER. Pričekati 4-6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.