

## IMPERIUM – tehničke karakteristike

### Nanošenje

Razrijeđivanje/Mješanje: Zlatni list/srebreni – Pozlate: 10% mlake vode. Metaliziran: 20% mlake vode

Zlatna prašina: 15% mlake vode

Pokrivnost Foglia d'oro/d'argento – Dorature: 6 ÷ 7 mq/l u dvije ruke Metallizzato: 6 mq/l u dvije ruke

Polvere d'Oro: su BIAMAX 03: 8 mq/l, su BIAMAX 07: 7 mq/l Alati za primjenu: Kist, pištolj (dizna 1,3), Rukavica Imperium (art. 115), Tampon Imperium (art. 116)

Impregnacija: NEOFIX

Podloge: STUCCO IN PASTA PER RASATURA, BIAMAX 03 o BIAMAX 07

Vrijeme sušenja: +5°C ÷ +36°C

(sa relativnom vlagom ne većom od 80%)

Vrijeme sušenja na dodir: 2 ÷ 4 h

(temperatura = 20°C sa relativnom vlagom do 75%)

Vrijeme sušenja za pranje: 7 g

(temperatura = 20°C sa relativnom vlagom do 75%)

Ukupno vrijeme sušenja: 36 h

(temperatura = 20°C sa relativnom vlagom do 75%)

Bojanje: nakon 6 h

(temperatura = 20°C sa relativnom vlagom do 75%)

Čišćenje alata: Vodom

Upozorenja: Proizvod ima tendenciju taloženja; dobro izmješati ručno i strojno prije upotrebe.

### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav: Specijalne akrilne smole u vodenoj otopini, organski i anorganski pigmenti, metalizirani pigmenti, dodaci za bolje nanošenje i vezivanje.

Specifična težina: 1,1 +/- 3%

Postotak sjajnosti: 45 ÷ 70 gloss (rifleksometar Ericksen 500/60°)

pH: 8 ÷ 9

Viskozitet: 3.000 ÷ 6.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura skladištenja: +2°C ÷ +36°C. Kloniti od leda.

Reakcija na vatru: Negativan ukoliko se nanosi na nezapaljivu površinu; proizvod u vodi sa promjerom suhих čestica manjih od 0,600 mm.

Otpornost na pranje i mokro trljanje: Classe 1; UNI EN ISO 11998:2003 (Classe 1: Max – Classe 5: min)

Proba vezivanja za podlogu (mrežasto zarezivanje): Classe 0; UNI EN ISO 2409:1996 (Classe 0: Max – Classe 5: min)

Granica ispuštanja štetnih plinova (VOC), prema normi 2004/42/CE: Pripadajuća kategorija: A/b; VOC: 50 g/l (maksimalno); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 100 g/l

Boje: Nijanse iz ton karte tintometra DCS Decor Color System by OIKOS

Pakiranje: Litara 1 – 2,50

### Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima. Prevoz robe se

mora vršiti prema međunarodnim normama.